

# Technisches Datenblatt

## EGGER Eurodekor

**Materialbeschreibung:** EGGGER Eurodekor Materialien sind melaminharzbeschichtet Holzwerkstoffplatten zur Verwendung im Innenbereich.

**Mögliche Trägermaterialien:** EGGGER Eurospan Rohspanplatte, EGGGER MDF, EGGGER OSB Combiline, EGGGER Eurolight Leichtbauplatte



## Oberflächeneigenschaften nach EN 14322

	Prüfnorm	Einheit	Wert	
Oberflächenfehler				
	• Punkte	EN 14323	[mm <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> ]	<2
• Längsfehler	EN 14323	[mm/ m <sup>2</sup> ]		<20
Verhalten bei Kratzbeanspruchung	EN 14323	[N]		>1,5* <sup>1)</sup>
Fleckenunempfindlichkeit	EN 14323	[Stufe]		>3
Rissanfälligkeit	EN 14323	[Stufe]		>3
Abriebbeanspruchung In Abhängigkeit der Konfiguration des Schichtaufbaus können verschiedene Stufen erreicht werden.	EN 14323	[Umdrehungen]	Klasse	IP
			1 (Druckdekore inkl. Perlmutter)	<50
			2	>50
			3A (Druckdekore mit Overlay)	>150
			3B (Unidekor <120 g/ m <sup>2</sup> )	>250
4 (Unidekor ≥120 g/ m <sup>2</sup> )	>350			

## Maßtoleranzen nach EN 14322

	Prüfnorm	Einheit	Dickenbereich (Nennmaß)		
			<15mm	15 bis 20mm	>20 mm
Dicke					
	• mit Standardaufbau	EN 14323	[mm]	±0,3	±0,3
• mit Mehrfachaufbau bezogen auf das Fertigmaß <sup>2)</sup>	EN 14323	[mm]	+0,5/-0,3	+0,5/-0,3	±0,5
Länge und Breite					
	• handelsübliche Maße	EN 14323	[mm]	±5	±5
• Zuschnitte	EN 14323	[mm]	±2,5	±2,5	±2,5
Verzug	EN 14323	[mm/ m]	--	<2* <sup>3)</sup>	<2* <sup>3)</sup>
Kantenausbrüche					
	• handelsübliche Maße	EN 14323	[mm]	<10	<10
• Zuschnitt	EN 14323	[mm]	<3	<3	<3



## Brandverhalten

	Trägerplatte	Standardaufbau		Klassifizierung nach EN13986
Eurodekor Rohspanplatte	Eurospan Rohspan (Rohdichte > 600 kg/m <sup>3</sup> )	X		D-s2, d0 (-9-11)
Eurodekor MDF	MDF (Rohdichte > 600 kg/m <sup>3</sup> )	X		D-s2, d0 (-9-11)
	Trägerplatte	Standardaufbau	Mehrfachaufbau	Klassifizierung nach EN13501-1
Eurodekor Flammex	Eurospan Flammex Rohspan	X		B-s1,d0 (12-38mm)
Eurodekor Plus Flammex	Eurospan Flammex Rohspan		X <sup>4)</sup> X <sup>4)</sup>	B-s2,d0 (12- <18mm) B-s1,d0 (-16-11)
Eurodekor MDF Flammex	MDF Flammex	X		B-s1,d0 (10-25mm)

\* 1) Kratzbeanspruchung: Ausgenommen Dekore mit Perlmutt Effekt.

\* 2) Toleranzbereich Fertigmaß: Das Fertigmaß ist die Enddicke der Platte inklusive der Beschichtung auf Ober- und Unterseite.

\* 3) Verzug: Nur bei ausgewogenem Aufbau der Oberflächen.

\* 4) Flammex: Ausgenommen Mehrfachaufbauten mit weißem Unterlagspapieren.

## Formaldehyd Emissionsklasse

Die Formaldehyd Emissionsklassen stehen in direkter Abhängigkeit zum eingesetzten Trägermaterial. Informationen zur Formaldehyd Emission des von ihnen eingesetzten Trägermaterials finden Sie in den technischen Datenblättern der Trägermaterialien, verfügbar unter [www.egger.com](http://www.egger.com).

## Farb- und Oberflächenübereinstimmung

Da leichte Farbabweichungen aufgrund von materialbedingten Unregelmäßigkeiten des Beschichtungspapiers und der Trägerplatte auftreten können, sollten Platten oder Elemente die nebeneinander verwendet werden, möglichst aus der gleichen Produktionscharge ausgewählt und vor Weiterverarbeitung oder Einbau farblich aufeinander abgestimmt werden. Eine leichte Abweichung der Farbe und Oberflächen zwischen EGGER Urmuster und Prüfkörper ist gemäß Stufe 4 nach EN14323 zulässig. Bei Perlmutt- und Metallicdekoren ist eine Abweichung gemäß Stufe 3 nach EN14323 zulässig.

## Hitzebeständigkeit

Hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit von Eurodekor ist grundsätzlich zwischen lang andauernder und kurzzeitiger Wärmeeinwirkung zu unterscheiden. Für andauernde Wärmeeinwirkung sind Temperaturen bis zu 50°C zulässig. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Dauertemperaturbelastungen >50°C zu Rissen in Eurodekoroberflächen führen können. Bei Verwendung von technischen Geräten mit Wärmeabstrahlung, zum Beispiel Laptops, empfehlen wir ausreichend Abstand zwischen der Wärmequelle und der Melaminoberfläche zu berücksichtigen, um Wärmestau zu vermeiden sowie die Temperatur entsprechend ableiten zu können.

## Allgemeine Hinweise

Sorgfältige Wareneingangskontrollen gehören zur einwandfreien Auftragsabwicklung. EGGER empfiehlt die Eingangskontrolle nach gängigen statistischen Verfahren vorzunehmen. Eurodekor melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten müssen sorgfältig transportiert und gelagert werden. Die Lagerung erfolgt zweckmäßig liegend auf einem ebenen, waagerechten und trockenen Untergrund in einem geschlossenen Gebäude. Die Platten müssen frostfrei gelagert werden, bevorzugt bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65%. Bei abweichenden Bedingungen wird empfohlen die Produkte gesondert zu verpacken um eine stabile Qualität sicherzustellen. Vor dem Einbau ist eine Konditionierung des Produktes auf das zu erwartende Verwendungsklima empfohlen. Weiterführende Informationen finden Sie unter [www.egger.com](http://www.egger.com).

Vorläufigkeitsvermerk:

Dieses technischen Datenblatt wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EGGER Eurodekor sowie aus Änderungen an Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Merkblattes weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.

